

## 1.1 ที่มา และความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่งานวิจัย

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ทั้งในทางการการแพทย์ เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้รวมถึงการใช้ประโยชน์จากรังสีในด้านต่างๆ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อให้มีผลกระทบหรืออันตรายน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะรังสีมีประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ [1, 2]

รังสีเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์ ทำให้ผู้ที่ได้รับรังสีไม่ทราบว่าได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกาย เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องหาวิธีการทำงาน โดยที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากที่สุด องค์กรป้องกันอันตรายจากรังสีนานาชาติจึงกำหนดหลักการ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ด้วยการใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด ใช้ระยะทางไกลที่สุด และใช้ อุปกรณ์กำบังรังสีเพื่อป้องกันมิให้ร่างกายได้รับรังสีเกินมาตรฐานที่กำหนด [3,4] จากหลักการดังกล่าวหากมีวัสดุกำบังรังสีที่ดีจะสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น วัสดุที่ใช้ในการกำบังรังสีปัจจุบันนิยมใช้วัสดุจากตะกั่ว หรือ คอนกรีตผสมตะกั่ว ในการป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ซึ่งมีข้อด้อย คือทึบแสง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภายในห้องตรวจได้ และตะกั่วเป็นสารก่อกมลพิษ ราคาแพง จึงควรมีตัวเลือกอื่นในการใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

แก้ว หรือ กระจก จึงได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใช้ในการกำบังรังสี เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดีคือ ด้านความโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นในการขึ้นรูปทั้งขนาดและรูปทรง และสามารถเจือไอออนของสารที่ความเข้มข้นสูงได้ [5] และ สามารถผสมสารให้สามารถดูดกลืนรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมาได้ ในปัจจุบันงานกำบังรังสีมักใช้แก้วผสมตะกั่ว ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและในกระบวนการผลิตก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โดยทั่วไป แก้วโบโรซิลิเกต (Borosilicate glassed) นิยมใช้อย่างกว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความแข็งแรงและทนต่อความร้อน และสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตามความต้องการในงานที่เกี่ยวข้องได้ ด้วยการเติมสารเคมีในส่วนผสม

ระหว่างกระบวนการหลอม และยังมีการนำไปใช้ในการจัดเก็บกากนิวเคลียร์ [6] อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติตามความต้องการในงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กระจกนิรภัย และความหนาแน่นขึ้นกับสารเคมีที่เติมลงไปในส่วนผสมระหว่างกระบวนการหลอม นอกจากนี้แก้วโบโรซิลิเกตยังใช้ทำเลนส์สายตาเนื่องจากการกระเจิงตัวของแสงอยู่ในระดับต่ำ และมีค่ากระจกนิรภัยสูง [5] ในทำนองเดียวกันการเติมโลหะอัลคาไลน์เอิร์ทในแก้วโบโรซิลิเกตมีส่วนทำให้แก้วมีความแข็ง และมีการแยกเฟสเปลี่ยนแปลงสมบัติทางแสงได้ [6]

ส่วนประกอบพื้นฐานทางเคมีของแก้วโบโรซิลิเกตประกอบด้วย สารที่ใช้ในการขึ้นรูปแก้ว (Glass former) คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) และ โบรอนไตรออกไซด์ ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) และเพิ่มคุณสมบัติต่างๆของแก้ว เพื่อให้แก้วมีโครงสร้างที่สามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริงต่อไป โดยเพิ่มคุณสมบัติต่างๆเช่น ด้านการเพิ่มความแข็งของแก้ว คือ อลูมิเนียมออกไซด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ด้านการป้องกันการดูดความชื้นของแก้ว คือ แคลเซียมออกไซด์ ( $\text{CaO}$ ) และด้านการลดอุณหภูมิในกระบวนการหลอมแก้ว คือ โซเดียมออกไซด์ ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) [7] จากการทดลองด้วยการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต่างๆ ได้ส่วนประกอบพื้นฐานที่เหมาะสมของแก้ว ที่สามารถเติมสารอื่นได้ ดังนี้  $(50-x)\text{SiO}_2 : 15\text{B}_2\text{O}_3 : 2\text{Al}_2\text{O}_3 : 10\text{CaO} : 23\text{Na}_2\text{O}$  เพิ่มคุณสมบัติช่วยในการกำบังรังสีของแก้วโดย x คือ สารที่ต้องการเติมเข้าไปในโครงสร้าง และในงานนี้เลือกใช้แบเรียมออกไซด์ ( $\text{BaO}$ ) บิสมัทออกไซด์ ( $\text{Bi}_2\text{O}_3$ ) ตะกั่วออกไซด์ ( $\text{PbO}$ )

ในการประชุมสัมมนาทางชาติเกี่ยวกับการออกแบบที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2003 [8] ได้รณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้สารที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจากข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความเป็นพิษและระดับความรุนแรง ตะกั่วจะส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่า แบเรียมและบิสมัท [9-11] และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเป็นพิษกับธาตุชนิดอื่น เช่น ธาตุทรานซิชัน หรือสารที่เป็นของแข็งชนิดต่างๆที่อยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์ พบว่าแบเรียมและบิสมัทมีความเป็นพิษต่ำหาได้ง่ายและราคาถูกกว่า อีกทั้งได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเลือกใช้แบเรียมและบิสมัท [12-14] ในการเพิ่มคุณสมบัติด้านการกำบังรังสี จึงได้เลือกใช้แบเรียมและบิสมัทในงานวิจัยในครั้งนี้ และนำแก้วที่ผลิตได้ไปเปรียบเทียบกับแก้วทางการค้าจากกระจกกำบังรังสีที่ใช้ในแผนกรังสีวิทยา โดยศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพ คุณสมบัติด้านการกำบังรังสี และคุณสมบัติด้านการส่องผ่านของแสง เพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์และพัฒนาแก้วที่สามารถใช้ทดแทนแก้วที่มีส่วนผสมของตะกั่วที่ใช้กำบังรังสีในแผนกรังสีวิทยาและอุตสาหกรรม

## 1.2 สรุปสาระสำคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แก้วหรือกระจก เป็นวัสดุโปร่งใส จึงมองเห็นทะลุผ่านได้ สะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี แก้วจึงได้รับการนำมาขึ้นรูปและใช้เป็นกระจกในการกำบังรังสีในแผนกรังสีวิทยา ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 กระจกบริเวณที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยาที่มีความโปร่งแสงช่วยเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี


ความเหมาะสมของวัสดุที่จะใช้ในการกำบังรังสี สามารถคำนวณเบื้องต้นด้วยโปรแกรม XCOM หรือ Win XCOM ซึ่งสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ( $\mu_m$ ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น ( $\mu$ ) และค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) ของสารประกอบอนินทรีย์ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในการขึ้นรูปแก้ว และ เพื่อบอกโอกาสการเกิดอันตรายกิริยาของโฟตอนกับตัวกลางของวัสดุ ซึ่งขึ้นกับจำนวนอะตอมต่อปริมาตร และความหนาแน่นของตัวกลาง ( $\rho$ ) [15-17]

จากการใช้โปรแกรม XCOM [17] ช่วยในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น และค่าความหนาครึ่งค่า เพื่อใช้บอกความสามารถในการกำบังรังสี ของวัสดุหรือแก้ว จากงานวิจัยต่างๆ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารเติมที่ช่วยในการกำบังรังสี เช่น แบเรียม บิสมัท หรือ ตะกั่ว เพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจะลดลงเมื่อระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น และค่าความหนาครึ่งค่าจะลดต่ำลงเมื่อเข้มข้นของสารเติมที่ช่วยในการกำบังรังสีเพิ่มสูงขึ้น

จากการที่แก้วบอเรต มีความแข็งแรงและทนต่อความร้อน สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตามความต้องการในการนำมาใช้งานจึงมีผู้สนใจนำแก้วบอเรต ที่อยู่ในรูปของโบรอนไดรอกไซด์ ( $B_2O_3$ ) เป็นองค์ประกอบหลักในการขึ้นรูปของแก้ว มาศึกษาทดลองโดยเติมสารที่มีความสามารถในการกำบังรังสี เช่น งานวิจัยของ ของ K. Singh และคณะ ในปี 2002 [18] N. Singh และคณะ ในปี 2004 [12] N. Singh และคณะในปี 2006 [19] และ J. Kaewkhao และคณะในปี 2010 [13] เพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น และค่าความหนาครึ่งค่า เพื่อใช้บอกความสามารถในการกำบังรังสี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

K. Singh และคณะ [18] ได้ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ของแก้วบอเรตในสูตร  $xBi_2O_3 (1-x) B_2O_3$  เมื่อ  $x= 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.55$  ตามลำดับ โดยศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล โดยใช้โปรแกรม XCOM ที่ระดับพลังงาน 356 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (keV) 662 keV, 1173 keV, 1332 keV แล้วเปรียบเทียบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของบิสมัทเพิ่มสูงขึ้น และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจะลดลงเมื่อระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น

N. Singh และคณะ [12] เปรียบเทียบแก้วบอเรตที่เติมตะกั่ว เทียบกับ แก้วบอเรตที่เติมบิสมัทและตะกั่ว โดยคำนวณความหนาแน่นของแก้ว ( $\rho$ ) ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ( $\mu_m$ ) และค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) ที่ระดับพลังงาน 511 keV และ 662 keV โดยเปรียบเทียบค่าจากการทดลองกับค่าจากการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม XCOM ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วบอเรตที่เติมบิสมัทและตะกั่วมีค่าสอดคล้องกับค่าที่ได้จากจากการคำนวณ และมีค่าสูงกว่าคอนกรีตที่เติมแบไรต์ทั้ง 2 ระดับพลังงาน และ ดังรูปที่ 1.2




รูปที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง เศษส่วนโดยมวลของบิสมัท (Bi) ต่อ ตะกั่ว (Pb) จากแก้ว


$Bi_2O_3-PbO-B_2O_3$  ในแกน x และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ( $\mu/\rho$ ) ในแกน y

[12]

จากค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล สามารถคำนวณค่าความหนาครึ่งค่าของแก้วบอเรตที่เติมตะกั่ว พบว่ามีค่าความหนาครึ่งค่าต่ำกว่า คอนกรีตที่เติมเหล็ก ดังรูปที่ 1.3 และค่าความหนาครึ่งค่าของแก้วแก้วบอเรตที่เติมบิสมัทและตะกั่ว มีค่าความหนาครึ่งค่าต่ำกว่า คอนกรีตที่เติมเหล็ก ดังรูปที่ 1.4




รูปที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนโดยมวลของ ตะกั่ว (Pb) จากแก้ว  $PbO-B_2O_3$  ในแกน x และค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) ในแกน y [12]



รูปที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง สัดส่วนโดยมวลของบิสมัท (Bi) ต่อ ตะกั่ว (Pb) จากแก้ว  $Bi_2O_3-PbO-B_2O_3$  ในแกน x และค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) ในแกน y [12]

จากงานวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วบอเรตที่เติมตะกั่ว และแก้วบอเรตที่เติมบิสมัทและตะกั่ว มีค่าสูงกว่าคอนกรีต และค่าความหนาครึ่งค่าของแก้วบอเรตที่เติมตะกั่ว และ แก้วบอเรตที่เติมบิสมัทและตะกั่ว มีค่าต่ำกว่าคอนกรีต จึงมีสามารถในการกำบังรังสีได้ดีกว่าคอนกรีต และจากการเปรียบเทียบพบว่า แก้วบอเรตที่เติมบิสมัทและตะกั่ว มีความหนาแน่น และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล สูงกว่าแก้วบอเรตที่เติมตะกั่ว แสดงให้เห็นว่าแก้วที่มีส่วนผสมของบิสมัท สามารถที่จะใช้แทนตะกั่วในการผลิตแก้วสำหรับกำบังรังสีได้

N. Singh และคณะ [19] ได้ศึกษาแก้วบอเรตที่มีส่วนผสมของตะกั่วออกไซด์และแบเรียมออกไซด์ ( $\text{PbO}-\text{BaO}-\text{B}_2\text{O}_3$ ) โดยได้หาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและค่าความหนาครึ่งค่าที่ระดับพลังงาน 511 keV, 662 keV, 1274 keV เปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎี พบว่าแก้วบอเรตที่มีส่วนผสมของตะกั่วออกไซด์และแบเรียมออกไซด์มีความสามารถในการกำบังรังสีได้ดีกว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเหล็ก ดังรูปที่ 1.5



รูปที่ 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง สัดส่วนโดยมวลของบิสมัท (Bi) ต่อ ตะกั่ว (Pb) จากแก้ว

$\text{Bi}_2\text{O}_3-\text{PbO}-\text{B}_2\text{O}_3$  ในแกน x และค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) ในแกน y [20]

J. Kaewkhao และคณะ [13] ได้ศึกษาแก้วบอเรต ที่มีส่วนผสมของบิสมัทออกไซด์ และแบเรียมออกไซด์แล้วเปรียบเทียบกับแก้วที่มีส่วนผสมของตะกั่วออกไซด์ เปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎี พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วทั้ง 3 ชนิดเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารประกอบเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 1


ตารางที่ 1.1 ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วที่มีส่วนผสมของบิสมัทออกไซด์ และแบเรียมออกไซด์เปรียบเทียบกับแก้วที่มีส่วนผสมของตะกั่วออกไซด์ [13]

Total mass attenuation coefficients of glass samples.

% Weight	BaO-glass (this work)			Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -glass (this work)			PbO-glass (take from Ref. [6])		
	$(\mu_m)_{th} \times 10^{-2} (\text{cm}^2/\text{g})$	$(\mu_m)_{ex} \times 10^{-2} (\text{cm}^2/\text{g})$	% RD	$(\mu_m)_{th} \times 10^{-2} (\text{cm}^2/\text{g})$	$(\mu_m)_{ex} \times 10^{-2} (\text{cm}^2/\text{g})$	% RD	$(\mu_m)_{th} \times 10^{-2} (\text{cm}^2/\text{g})$	$(\mu_m)_{ex} \times 10^{-2} (\text{cm}^2/\text{g})$	% RD
	30	7.61	7.59 ± 0.15	0.26	8.55	8.98 ± 0.11	5.03	8.51	8.31 ± 0.18
40	7.63	7.11 ± 0.10	6.81	8.88	8.68 ± 0.10	2.25	8.84	8.93 ± 0.17	1.01
50	7.65	7.93 ± 0.19	3.66	9.22	8.71 ± 0.09	5.53	9.16	8.87 ± 0.10	3.16
60	7.67	7.31 ± 0.13	4.69	9.55	9.57 ± 0.15	0.21	9.48	9.12 ± 0.16	3.80
70	7.69	7.21 ± 0.14	6.24	9.89	10.27 ± 0.12	3.84	9.81	9.96 ± 0.14	1.53

RD = Relative difference of  $\mu_m$  between experiment and theory.

ค่าความหนาครึ่งค่า ของแก้วตัวอย่างทั้ง 3 ชนิดจะมีค่าน้อยกว่าคอนกรีตและแก้วทั่วไปซึ่งจะทำให้ความเข้มของรังสีลดลงได้มากกว่า ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่า แก้วที่มีส่วนผสมของบิสมัท สามารถใช้แทนแก้วที่มีส่วนผสมของตะกั่วได้ ที่ระดับพลังงาน 662 keV ในส่วนของแบเรียมสามารถที่จะใช้ในการกันอันตรายจากรังสีเอกซ์หรือระดับพลังงานที่ต่ำกว่า ดังรูปที่ 1.6




รูปที่ 1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของสารประกอบในแกน x และค่าความหนาครึ่งค่าในแกน y [13]

นอกจากแก้วบอเรตที่ได้นำมาใช้ขึ้นรูปแล้ว แก้วซิลิเกตที่อยู่ในรูปของ ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) ได้ถูกนำมาใช้ขึ้นรูปแก้วด้วยเช่นกัน โดยมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อความร้อน และเมื่อหลอมเป็นแก้วจะมีลักษณะโปร่งใส ทนต่อการกัดกร่อน เช่นงานวิจัยของ K.J. Singh และคณะ ในปี 2008 [20] และ K.Kirdsiri และคณะ ในปี 2011 [14] โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

จากผลการวิจัยของ K.J. Singh และคณะ [20] พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแก้วซิลิเกตที่เติมตะกั่ว จากทฤษฎีและค่าจากการคำนวณ มีค่าสูงกว่า คอนกรีตที่เติมแบไรต์ ที่ระดับพลังงาน 662 keV และ 1173 keV และ ค่าความหนาครึ่งค่า จะลดลงเมื่ออัตราส่วนโดยมวลของตะกั่วเพิ่มขึ้นด้วย

จากผลการวิจัยของ K.Kirdsiri และคณะ [14] พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารที่เติม คือ แบเรียมออกไซด์ บิสมัทออกไซด์ ตะกั่วออกไซด์ เพิ่มขึ้น และ ค่าความหนาครึ่งค่าจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารที่เติมเพิ่มสูงขึ้น และแก้ว จากงานวิจัย มีค่าความหนาครึ่งค่าต่ำกว่ากระจกทั่วไป และ คอนกรีต ทั่วไป ดังรูปที่ 1.7



รูปที่ 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาครึ่งค่าในแกน x และเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของสารประกอบในแนวแกน y [14]

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแก้วในองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อน และยากต่อการใช้งานจริง ในงานวิจัยนี้จึงเลือกโครงสร้างของแก้วโบโรซิลิเกต ที่สามารถปรับเปลี่ยนสมบัติตามความต้องการในงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ธรรมชาติหักเห และความหนาแน่น อีกทั้งแบเรียมออกไซด์ และบิสมัทออกไซด์ มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า แก้วที่เติมตะกั่วออกไซด์ [9-11] และจากการเปรียบเทียบ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และ ค่าความหนาครึ่ง



ค่า ของแก้วที่เติมบิสมัทออกไซด์พบว่ามีความสมบัติ ด้านการกำบังรังสีได้ดีกว่าแก้วที่เติมตะกั่วออกไซด์ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันอันตรายจากรังสี อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้ออกแบบสูตรแก้วที่มีองค์ประกอบและสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกับกระจกที่ใช้งานในแผนกรังสีวิทยา มากขึ้น โดยมีเงื่อนไขการผลิตเพื่อทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ และศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพ คุณสมบัติด้านการกำบังรังสี และคุณสมบัติด้านการส่องผ่านของแสง ต่อไป

### 1.3 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้จากการใช้แก้วโบโรซิลิเกตที่เติมสารต่างกัน 3 ชนิด คือ แบเรียมออกไซด์ บิสมัทออกไซด์ และตะกั่วออกไซด์ ในการกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ของแก้วที่มีส่วนผสมของแบเรียมออกไซด์ บิสมัทออกไซด์ และตะกั่วออกไซด์ โดยเปรียบเทียบกับ กระจกกำบังรังสีจากผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ใช้สำหรับหน่วยงานทางรังสีวิทยา

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้สูตรแก้วกำบังรังสีที่มีความสามารถในการกำบังรังสีได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าแก้วตะกั่ว
2. ได้แนวทางในการประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาที่ทำจากแก้วที่มีส่วนผสมของบิสมัทและแบเรียมทดแทนตะกั่ว
3. เพิ่มทางเลือกในการผลิตและใช้ อุปกรณ์กำบังรังสี เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี มากขึ้น
4. ในเชิงเศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านความสามารถในการผลิตกระจกเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากรังสีที่มีมลพิษต่ำกว่ากระจกตะกั่ว

### 1.5 สมมติฐานการวิจัย

แก้วกำบังรังสีที่ผู้วิจัยผลิตขึ้น โดยอัตราส่วนผสมของสารเคมีที่กำหนดมีประสิทธิภาพในการกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าแก้วที่มีส่วนผสมของตะกั่วที่ใช้ในแผนกรังสีวิทยา

## 1.6 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

ขอบเขตของการศึกษาวิจัยนี้เป็นการเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของสารที่ใช้ในการเตรียมแก้วคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางแสง และคุณสมบัติการก้ำบังรังสี ของระบบแก้ว  $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$  ที่เติม  $\text{BaO}$ ,  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  และ  $\text{PbO}$  โดยขั้นตอนแรกจะศึกษาคุณสมบัติของสารที่จะใช้ในการเตรียมแก้ว โดยศึกษาสารที่ใช้ในการขึ้นรูปแก้ว ด้านการเพิ่มความแข็งของแก้ว ด้านการป้องกันการดูดความชื้นของแก้ว และด้านการลดอุณหภูมิในกระบวนการหลอมแก้วร่วมด้วย เมื่อได้สารเคมีแล้วจะหาอัตราส่วนโดยโมลของสารที่จะใช้หลอมแก้ว รวมถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหลอมแก้ว เมื่อสามารถขึ้นรูปแล้ว จะทำการคุณสมบัติต่างๆดังนี้

### 1. ขั้นตอนศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ

- วัดความหนาแน่น ( $\rho$ )
- วัดความแข็ง (HV)

### ขั้นตอนศึกษาคุณสมบัติทางแสง

- วัดค่าดรรชนีหักเหแสง ( $n$ )
- วัดการดูดกลืนแสง (A)

### ขั้นตอนศึกษาคุณสมบัติการก้ำบังรังสี

- ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น ( $\mu$ )
- ค่าความหนาครึ่งค่า (HVL)
- ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ( $\mu_m$ )
- คำนวณค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงมวลในทางทฤษฎี โดยใช้โปรแกรม XCOM
- คำนวณอันตรกิริยาย่อย (partial interaction) ของรังสีที่เกิดขึ้นในแก้วโดยใช้โปรแกรม XCOM