

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

กำลังแรงเฉือนของคอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมี ชนิดปั่มตัวโดยการกระตุ้นจากแสงที่มองเห็นได้ และชนิดปั่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมีและแสงรวมกัน ในทางทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อผู้เขียน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นางสาว จันทima อริยานันท์

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

อ.พพ. โภวิท พูลสิน	ประธานกรรมการ
ผศ.ทพญ. นิธิภารี ครีสุข	กรรมการ
ผศ. อรุณพ คุณพันธ์	กรรมการ
ผศ.ทพ. มีระวัณ ใจถิกเสถียร	กรรมการ
อ.พพญ. ดวงสมร จาจุนดา	กรรมการ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ประเมินค่ากำลังแรงเฉือนและกำหนดลักษณะการล้มเหลว ของคอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมี ชนิดปั่มตัวโดยการกระตุ้นจากแสงที่มองเห็นได้ และชนิด ปั่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมีและแสงรวมกัน

ในการศึกษานี้ประกอบด้วยพัฒนาการน้อยบันจำนวน 120 ชี โดยแบ่งเก็ตโลหะที่มีฐานเป็น ตะแกรงโลหะยึดกับผิวพื้นด้วยคอมโพสิตเรซิน 3 ชนิดคือ คอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมียึดห้อง ชีสเต็มวันพลัส คอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยการกระตุ้นจากแสงที่มองเห็นได้ท่อหัวранสบอนด์ และ คอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมีและแสงรวมกันยึดห้อชีเควนส และ เอ็นไล์ฟ ยึดห้อง 30 ชี หลัง จากติดแบปรากเก็ตกับพื้นแล้ว เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ใช้เครื่อง ทดสอบหัวปายีห้ออินสตรอนที่ความเร็ว 0.1 มิลลิเมตรต่อนาทีหาค่ากำลังแรงเฉือนของคอมโพสิตเรซิน ผล การทดลองนำไปวิเคราะห์ทางสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว แล้วเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี ของดันแคนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และใช้เครื่องมองภาพ 3 มิติยึดห้อนิกอนตรวจส่องแบปรากเก็ตและพื้นหลัง จากดึงแบปรากเก็ตออกจากพื้นแล้ว

จากการศึกษา พบว่าค่ากำลังแรงเฉือนเฉลี่ยของคอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมี คอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยการกระตุ้นจากแสงที่มองเห็นได้ และคอมโพสิตเรซินชนิดปั่มตัวโดยปฏิกิริยา เคมีและแสงรวมกันยึดห้อชีเควนส และ เอ็นไล์ฟเท่ากับ 99.85, 112.85, 96.19 และ 94.98 นิวตันตามลำดับ

คอมโพลิทเรชันชนิดบ่มตัวโดยการกระตุ้นจากแสงที่มองเห็นได้มีค่ากำลังแรงเฉือนเฉลี่ยมากกว่าคอมโพลิทเรชันชนิดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากลักษณะการล้มเหลวพบว่า คอมโพลิทเรชันชนิดบ่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมีและชนิดบ่มตัวโดยการกระตุ้นจากแสงที่มองเห็นได้ พนการล้มเหลวที่ผิวสัมผัสระหว่างฟันกับคอมโพลิทเท่ากับร้อยละ 40 และร้อยละ 42 ตามลำดับ และที่ผิวสัมผัสระหว่างแบรากเก็ตกับคอมโพลิทเท่ากับร้อยละ 40 และร้อยละ 50 ตามลำดับ คอมโพลิทเรชันชนิดบ่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมีและแสลงรวมกันยังห้องเชวนส์ และ เย็นไลท์ พนการล้มเหลวส่วนใหญ่ที่ผิวสัมผัสระหว่างฟันกับคอมโพลิทเท่ากับร้อยละ 81 และร้อยละ 83 ตามลำดับ ส่วนคอมโพลิทเรชันชนิดบ่มตัวโดยปฏิกิริยาเคมีเกิดการล้มเหลวภายในวัสดุมากที่สุดคือร้อยละ 20



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Thesis Title	Shear Bond Strengths of Chemically, Visible Light and Dual Cured Composite Resins in Orthodontics	
Author	Miss Jantima Ariyanon	
M.S.	Orthodontics	
Examining Committee	Lecturer Kowit Poolsin Chairman Asst. Prof. Nitipawee Srisuke Member Asst. Prof. Aunnop Koonphandh Member Asst. Prof. Dhirawat Jotikasthira Member Lecturer Duangsamorn Charuchinda Member	

ABSTRACT

The purposes of this study were to compare shear bond strengths and determine failure modes of chemically, visible light and dual cured composite resins.

The samples consisted of one hundred and twenty upper premolar teeth. The stainless steel mesh-backed orthodontic brackets were bonded on the labial surfaces of all teeth with three types of composite resins; chemically (System 1+), visible light (Transbond), and dual (Sequence and Enlight) cured composite resins; 30 teeth in each adhesive. After bonding, the specimens were stored in distilled water at 37°C for 24 hours. Shear bond strengths were measured by using Instron® universal testing machine at crosshead speed of 0.1 millimeters per minute. The data were statistically analyzed by using one way ANOVA and Duncan's multiple range test at significant level of 0.05. The debonded brackets and teeth were examined under a Nikon stereozoom microscope for failure mode.

The results of this study showed that the mean shear bond strengths of chemically, visible light, and two dual cured composite resins (Sequence and

Enlight) were 99.85, 112.85, 96.19 and 94.98 newtons respectively. The visible light cured composite resin displayed a significantly greater mean shear bond strength than the other types ($p < 0.05$). The failure mode showed that the chemically and the visible light cured composite resins underwent adhesive failure at enamel-composite interface, 40% and 42% respectively, and bracket-composite interface, 40% and 50% respectively. The dual cured composite resins, Sequence and Enlight, predominantly underwent adhesive failure at enamel-composite interface, 81% and 83% respectively. The chemically cured composite resin showed the highest cohesive failure (20%).

