

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดชนิด  
การกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ชั้นและแบบ 2 ชั้น สำหรับ  
การยึดแบร์กเกตเซรามิก

ผู้เขียน

นางสาว พิริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.ทพ. ชีระวัฒน์ โชติกเสถียร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของแบร์กเกตเซรามิก 2 ชนิด โดยใช้ระบบการยึดติด 3 ชนิด นำตัวอย่างฟันกรามน้อยบนซี่ที่หนึ่งจำนวน 120 ซี่ มาสุ่มและแบ่งกลุ่มเป็นหกกลุ่มดังนี้ ระบบยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดแบบสัญญาณนิยม, การกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ชั้นและแบบ 2 ชั้น แต่ละกลุ่มยึดติดบนแบร์กเกตเซรามิกที่มีและไม่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อน ภายหลังการยึดติดนำตัวอย่างไปเก็บไว้ในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำไปทำเทอร์โมไซคลิกที่อุณหภูมิ 5 และ 55 องศาเซลเซียส จำนวน 1000 รอบ วัดค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนโดยใช้เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์บริษัทอินสตรอนที่ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างระบบการยึดติดและชนิดของแบร์กเกต ผลจากการศึกษาแสดงว่าระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดแบบสัญญาณนิยมสำหรับการยึดแบร์กเกตเซรามิกที่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อนมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนมากที่สุดที่  $11.08 \pm 3.34$  เมกกะพาสกาล ระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดแบบสัญญาณนิยมสำหรับการยึดแบร์กเกตเซรามิกที่ไม่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อน ระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 2 ชั้นสำหรับการยึดแบร์กเกตเซรามิกที่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อน ระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ชั้นสำหรับการยึดแบร์กเกตเซรามิกที่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อน และระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเอง

แบบ 2 ขึ้นสำหรับการยึดแบร็กเกตเซรามิกที่ไม่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อนให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนเท่ากับ  $8.65 \pm 1.41$ ,  $7.47 \pm 1.63$ ,  $7.22 \pm 2.62$ , และ  $7.06 \pm 1.80$  เมกกะพาสคาล ตามลำดับ ในขณะที่ระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ขึ้นสำหรับการยึดแบร็กเกตเซรามิกที่ไม่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อนให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนน้อยที่สุดเท่ากับ  $6.35 \pm 2.24$  เมกกะพาสคาล ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดแบร็กเกตเซรามิกที่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อนมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดแบร็กเกตเซรามิกที่ไม่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อนที่ยึดติดด้วยระบบยึดติดแต่ละชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  และค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดแบบสแตนิยมมีค่ามากกว่าระบบการกัดด้วยกรดในตัวเอง แบบ 2 ขึ้นและแบบ 1 ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในแบร็กเกตเซรามิกที่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อนและที่ไม่มีวัสดุยึดติดเคลือบอยู่ก่อน แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างระบบการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ขึ้น และ แบบ 2 ขึ้นในแบร็กเกตเซรามิกทั้งสองชนิด

<b>Thesis Title</b>	Shear Bond Strength of One-Step and Two-Step Self-Etching Adhesive Systems for Bonding Ceramic Brackets
<b>Author</b>	Miss Peeriya Ratanawongphaibul
<b>Degree</b>	Master of Science (Orthodontics)
<b>Thesis Advisor</b>	Assoc. Prof. Dhirawat Jotikasthira

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to compare the mean shear bond strength values among two types of ceramic brackets, using three types of etching-adhesive systems.

One hundred and twenty upper first premolars were randomized and categorized into six groups: total-etching adhesive system, two-step self-etching adhesive system and one-step self-etching adhesive system; each bonded to two types of ceramic brackets; uncoated and precoated ceramic brackets. After bonding, the specimens were stored in distilled water at 37°C for 24 hours. A thermocycling procedure was performed at 5 and 55°C for 1000 cycles. Mean shear bond strength values were measured by using an Instron® universal testing machine at a crosshead speed of 0.5 millimeters per minute. The results of two-way ANOVA indicated that there was no interaction

between adhesive systems and types of bracket. The results of study showed that the total-etching adhesive system with precoated ceramic bracket provided the highest mean shear bond strength value of  $11.08 \pm 3.34$  MPa. The total-etching adhesive system with uncoated ceramic bracket, two-step self-etching adhesive system with precoated ceramic bracket, one-step self-etching adhesive system with precoated ceramic bracket and two-step self-etching adhesive system with uncoated ceramic bracket provided the mean shear bond strength values of  $8.65 \pm 1.41$ ,  $7.47 \pm 1.63$ ,  $7.22 \pm 2.62$ , and  $7.06 \pm 1.80$  MPa respectively. Whereas the one-step self-etching adhesive system with uncoated ceramic bracket provided the lowest mean shear bond strength value of  $6.35 \pm 2.24$  MPa. The results of ANOVA indicated that the mean shear bond strength values of precoated ceramic brackets were statistically significantly higher than those of uncoated ceramic brackets with each bonding system ( $p < 0.05$ ). The mean shear bond strength values of the total-etching adhesive system were statistically significantly higher than those of the two-step and one-step self-etching adhesive systems with both uncoated ceramic brackets and precoated ceramic brackets. However, there was no statistically significant difference between the two-step and one-step self-etching adhesive systems in either type of ceramic bracket.