**ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์** การพัฒนาเพียโซอิเล็กทริกคอมโพสิตเพื่อใช้เป็นแหล่ง

กำลังไฟฟ้า

ผู้เขียน นางสาวดารณี โพธิ์อยู่

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมือุตสาหกรรม)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ คร. ครรชนี พัทธวรากร

## บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกคอมโพสิต โดยทำการสังเคราะห์เซรามิก ชนิดเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (พีแซดที) และแบเรียมไทเทเนต (บีที) แล้วจึงนำอนุภาคเซรามิกไป ผสมกับพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (พีวีดีเอฟ) ด้วยวิธีผสมแบบแห้ง และทำการขึ้นรูปชิ้นทดสอบคอมโพสิตด้วยเทคนิคการกดอัด จากนั้นจึงทำการศึกษาสมบัติเชิงไฟฟ้ากล ได้แก่ การตอบสนองของค่า มอดุลัสสะสม สมบัติไดอิเล็กทริก ได้แก่ ค่าลงที่ไดอิเล็กทริก และสมบัติเพียโซอิเล็กทริก ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์เพียโซอิเล็กทริกของคอมโพสิต โดยศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคเซรามิก ปริมาณ อนุภาคเซรามิก และความแรงสนามไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่า เพียโซอิเล็กทริกคอมโพสิตสามารถ ตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าได้ดี โดยคอมโพสิตมีการตอบสนองของค่ามอดุลัสสะสมสูงขึ้นเมื่อ ขนาดอนุภาคเซรามิก ปริมาณอนุภาคเซรามิก และความแรงของสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และยังพบว่า พีวีดีเอฟ/บีทีกอมโพสิตมีการตอบสนองของค่ามอดุลัสสะสมดีกว่าพีวีดีเอฟ/พีแซดทีกอมโพสิต สำหรับผลการทดสอบค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและสัมประสิทธิ์เพียโซอิเล็กทริกสูงขึ้น เมื่อขนาดอนุภาคเซรามิก และปริมาณอนุภาคเซรามิกเพิ่มขึ้น

Thesis Title Development of Piezoelectric Composites for Use as Electric

**Power Sources** 

**Author** Miss. Daranee Phoyu

**Degree** Master of Science (Industrial Chemistry)

Thesis Advisor Dr. Datchanee Pattavarakorn

## **ABSTRACT**

In this research, preparation of piezoelectric composites was studied. Lead zirconate titanate (PZT) and barium titanate (BT) ceramics were synthesized and then mixed with polyvinylidene fluoride (PVDF) by dry mixed method. The composite samples were molded by compression molding technique. Furthermore, the electromechanical property; storage modulus response ( $\Delta G'$ ), the dielectric property; dielectric constant and the piezoelectric property; piezoelectric coefficient of the composites were examined. The effect of ceramic particle size, particle concentration and electric field strength were investigated. The results showed that the piezoelectric composites response well to the electric field. In which, the  $\Delta G'$  of the composites increased with the increase of ceramic particle size, particle concentration and electric field strength. Moreover, the PVDF/BT composite had better  $\Delta G'$  than PVDF/PZT composite. For dielectric constant and piezoelectric coefficient test, it was found that both composites had higher dielectric constant and piezoelectric coefficient when the ceramic particle size and particle concentration were increased.