

Thesis Title Synthesis and Characterizations of Nanostructured
Electroactive Polymers for Use in Solar Cells

Author Miss Chanitpa Khantha

Degree Doctor of Philosophy (Chemistry)

Thesis Advisory Committee	Assoc. Prof. Dr. Sukon Phanichphant	Advisor
	Assoc. Prof. Dr. Udom Sriyotha	Co–advisor
	Asst. Prof. Dr. Teerapol Wongchanapiboon	Co–advisor

ABSTRACT

The synthesis and bulk–heterojunction (BHJ) solar cells studies of 9 low band gap polymers (P3PhT, PTB, PC11BDTBO, PC11BDTBT, PC9BDTBT, PC7BDTBT, PC12PDTPD, PC12PDTBT, and P3HT) by the development of new processing methods were investigated. The improvements in the power conversion efficiencies (PCEs) of these polymer devices were realized. Several factors such as effect of solvent, thermal annealing, solvent annealing and metal oxides nanoparticles additive affected the PCEs of the polymers. The PCEs of the studied polymers can be concluded as follows. The highest PCE of P3PhT polymer blended in 2:3 P3PhT:PC₆₁BM BHJ solar cells dissolved in dichlorobenzene was 0.303%. The PCE

of PTB polymer found in PTB:PC₆₁BM BHJ solar cells was 0.417%. The best result of the PC11BDTBO polymer was found in PC11BDTBO:PC₆₁BM:3 mol% Au-doped ZnO nanoparticles BHJ solar cells with the PCE of 2.46%. The good result of PC11BDTBT polymer was found in the mixed solvent of 2% Chloronaphthalene (CN) and chlorobenzene (CB) in PC11BDTBT:PC₇₁BM with the PCE of 2.03%. Another good result of PC9BDTBT polymer was found in the mixed solvent of 2% CN and CB in 1:2 PC9BDTBT:PC₆₁BM BHJ solar cells with the PCE of 2.29%. The PCE of PC7BDTBT:PC₆₁BM polymer couldn't be measured because PC7BDTBT was insoluble in any solvents. The best result of the PC12PDTTPD polymer was found in the mixed solvent of 1% CN and CB blended in PC12PDTTPD:PC₆₁BM:ZnO nanoparticles BHJ solar cells via 5.46 wt% ZnO loading with the highest PCE of 3.33%. The best results of the PC12PDTBT was found in the mixed solvent of 2% CN and CB blended with PC₆₁BM or PC₇₁BM BHJ solar cells with the highest PCE of 1.82%. One of the best result of the P3HT was found in P3HT:PC₆₁BM:3mol%Nb/ZnO BHJ solar cells with the highest PCE of 3.73%. It was the highest PCE obtained from this research work.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ที่ว่องไวทางไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างนาโนสำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์	
ผู้เขียน	นางสาว ชนิดกา กันทา	
ปริญญา	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)	
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รศ. ดร. สุคนธ์ พาณิชพันธ์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
	รศ. ดร. อุดม ศรีโยธา	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
	ผศ. ดร. ชีระพล วงศ์ชนะพิบูลย์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ 9 ชนิดที่มีช่องว่างระหว่างพลังงานน้อย ซึ่งได้แก่ P3PhT, PTB, PC11BDTBO, PC11BDTBT, PC9BDTBT, PC7BDTBT, PC12PDTTPD, PC12PDTBT, P3HT ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ โดยการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์และการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ซึ่งประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุด ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานมีหลายปัจจัย และปัจจัยที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผลของตัวทำละลาย การหลอมด้วยอุณหภูมิ การหลอมด้วยตัวทำละลาย และ ผลของการเจืออนุภาคนาโนโลหะออกไซด์ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์เป็นอย่างมาก

ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดของพอลิเมอร์ที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ พอลิเมอร์ P3PhT ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ที่ผสมกับฟลูออรีน 61 ในอัตราส่วน 2:3 ซึ่งละลายอยู่ในไดคลอโรเบนซีนให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 0.303% พอลิเมอร์ PTB ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ที่ผสมกับฟลูออรีน 61 ซึ่งละลายอยู่ในไดคลอโรเบนซีนให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 0.417% พอลิเมอร์ PC11BDTBO ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ที่ผสมกับฟลูออรีน 61 และ 3 โมล% ของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายผสมของ 2% คลอโรเนฟทาลินและคลอโร

เบนซีนให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดเป็น 2.46% พอลิเมอร์ PC11BDTBT ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ที่ผสมกับฟลูออรีน 71 ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายผสมของ 2% คลอโรเบนซีนและคลอโรโทลูอีนให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดเป็น 2.03% พอลิเมอร์ PC9BDTBT ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ที่ผสมกับฟลูออรีน 71 ในอัตราส่วน 1:2 ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายผสมของ 2% คลอโรเบนซีนและคลอโรโทลูอีนให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดเป็น 2.29% พอลิเมอร์ PC7BDTBT ไม่สามารถวัดค่าประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้เนื่องจากพอลิเมอร์ชนิดนี้ไม่สามารถที่จะละลายในตัวทำละลายใด ๆ ได้ พอลิเมอร์ PC12PDTPD ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ที่ผสมกับฟลูออรีน 61 และอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ ในปริมาณ 5.46 ไมโครกรัม ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายผสมของ 1% คลอโรเบนซีนและคลอโรโทลูอีนให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุด 3.33% พอลิเมอร์ PC12PDTBT ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ที่ผสมกับฟลูออรีน 61 หรือฟลูออรีน 71 ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายผสมของ 2% คลอโรเบนซีนและคลอโรโทลูอีนให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดเป็น 1.82% พอลิเมอร์ P3HT:PC₆BM:3mol%Nb/ZnO ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อวิวิธพันธุ์ ให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดเป็น 3.79% ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุดที่มากที่สุดที่ได้จากงานวิจัยนี้